



MCO® Outerwrap



Descripción:

El “MCO® outerwrap” es una mezcla de resinas de curado rápido. Las resinas están impregnadas en un sustrato de fibra de vidrio para producir una envoltura con propiedades que resisten la agresividad de los suelos y que pueden usarse sobre cualquier revestimiento que requiera protección mecánica adicional.

Aunque el MCO outerwrap fue diseñado específicamente para los revestimientos blandos de Trenton para obtener una “Capa dura” y resistente a la radiación UV, también pueden ser utilizados para proteger otros revestimientos.

El MCO outerwrap es fácil de aplicar en tramos rectos. El MCO outerwrap se vende completo con guantes y cinta “End Adhesive” de Trenton para prevenir desdoblamiento.

La aplicación es manual y no requiere más accesorios.

Uso Final:

MCO outerwrap es apto para aplicaciones subterráneas o aéreas para obtener mayor protección mecánica de las cintas de cera de Trenton.

Procedimientos de Aplicación:

Aplique el revestimiento deseado primero de acuerdo al procedimiento del fabricante. El MCO outerwrap se aplica con tensión suficiente para evitar pliegues y en forma helicoidal con 50% de traslapé (use mayor traslapé si los esfuerzos son severos). Para lograr el mejor anclaje asegúrese que en los dos extremos, el MCO outerwrap exceda la extensión del revestimiento que será protegido. Al final del último rollo use una brocha para aplicar el “End Adhesive” para evitar que el MCO outerwrap se afloje mientras cura. El procedimiento en detalle viene incluido en cada caja de producto.

Especificaciones:

Color	Negro
Espesor promedio	0.76 mm (Cuando ha curado)
Temperatura de aplicación	-28 °C a 52 °C
Temperatura de la tubería	-34 °C a 121 °C

Ventajas Superiores:

- Excelente Protección mecánica a revestimientos blandos
- Protección superior contra tensiones de los suelos
- Protección contra rellenos de zanja no clasificados
- Produce un “capa Dura” que se puede pintar

Estimación De Cantidades

Requeridas:

- Use el factor de 7 cuando se emplee el 50% de traslape para cualquier ancho de MCO outerwrap
- Multiplique por 7 el diámetro real exterior del conducto con revestimiento.
- Divida entre 100 para obtener las yardas cuadradas por pie de longitud a ser cubiertos.
- Divida el resultado de arriba por el número de yardas de cada rollo o caja.

Empaquetado:

Los rollos son envasados al vacío individualmente en bolsas de aluminio:

Rollos de 10.16 cm x 1.22 m (.124 m²)

Rollos de 110.16 cm x 3.66 m (0.37 m²)

Rollos de 10.16 cm x 8.23 m (.84 m²)

Rollos de 15.24 cm x 8.23 m (1.25 m²)

Rollos de 22.86 cm x 12.19 m (2.78 m²)



Oficina Corporativa:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
Tel: 001 734 424 3600
Fax: 001 734 426 5882
trenton@trentoncorp.com

Trenton Europe:
8 rue d'Athènes
75009 Paris
France
+33 (0) 1 70 62 94 74
europe@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com

© 2022 Trenton Corporation PRINTED IN USA

20027LA SP REV3 02102022 LA SP